

Sanol AB
Att: Jeanette de Oliveira
Brodalsvägen 5
433 38 Partille Sweden

Resultat av test med avseende på sorptionskapacitet

Er produkt, med benämningen "Sanol skum" (polymerskum), har testats av oss med avseende på sorptionskapacitet. Resultatet av testen är följande:


- Vikt (g) uppsugen olja per vikt (g) sorbent: 35 ± 7 g olja/g sorbent
- Vikt (g) uppsugen olja per volym (mL) sorbent: $0,3 \pm 0,07$ g olja/mL sorbent

Metodik

Sorptionskapacitet har testats enligt ASTM F 726 – 81.
Viskositet på använd olja: 15 cSt vid 20°C

Med vänlig hälsning

IVL Svenska Miljöinstitutet AB



Jonas Fejes
IVL:s Oljeskadegrupp

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 21060
100 31 STOCKHOLM

Sida 1 (1)